Piquia

Dauerhaftigkeit	Klasse 1-2
Stärkeklasse	D35
Massendichte	Frisch 900-1000 kg/m3. Bei 12% Feuchtigkeit 750-850 kg/m3.
Farbe	Gelb bis leicht grau-braun mit einem ähnlichen Splintholz.
Details	Piquia ist langlebig, hat aber die Farbe von Nadelholz. Frisch gesägtes Piquia hat einen milden essigartigen Geruch, getrocknet ist es geruchs- und geschmackslos.
Draht	Vor allem Kreuzmaserung
Maserungen	Mäßig grob bis grob
Trocknen	Das Holz trocknet langsam und hat eine Tendenz zur Verformung. Auch können beim Trocknen oberflächlich Risse entstehen.
Härte	Längsseitig 7.700 N (nach Janka)
Einnageln/schrauben	Vorbohren erforderlich
Verarbeitung der Oberfläche	Mäßig bis gut. Achten Sie darauf, dass aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit Haarrisse entstehen können.
Botanischer Name	Carryocar Villosum
Herkunftsgebiet	Costa Rica, Nord-Kolumbien, Amazonasgebiet, Guyana
Alternative Bezeichnungen	Almendro, Ajillo, Piquiarana
Familie	Caryocaraceae