

## Louro preto

<b>Duurzaamheid</b>	Bovengronds klasse 1
<b>Toepassingen</b>	Door zijn gunstige eigenschappen is Louro Preto, een fraaie loofhoutsoort, is uitermate geschikt om te gebruiken voor gevelbekleding, <a href="#">palen</a> , betimmeringen, vlonderdelen, <a href="#">damwanden en beschoeiingen</a> .
<b>Volumieke massa</b>	Vers 950 kg/m <sup>3</sup> . Bij 12% vochtgehalte 660-820 kg/m <sup>3</sup> .
<b>Kleur</b>	Louro preto wood is lichtgoudbruin tot donkerbruin met soms donkere stroken en vlekken. Het hout donkert enigszins na onder invloed van UV licht. Het spint is geelwit tot grijs. Louro preto heeft een fraaie glans.
<b>Bijzonderheden</b>	Vers bewerkt Louro preto heeft meestal een aangename geur.
<b>Draad</b>	Recht maar ook kruisdraad of golvende draad komen voor
<b>Nerf</b>	Het hout van Louro preto heeft een fijne tot matig grove nerf
<b>Drogen</b>	Tot een dikte van circa 33 mm droogt het relatief gemakkelijk, met enige neiging tot vervorming. Grotere maten drogen moeilijk.
<b>Hardheid</b>	Langsvlak 4900 N
<b>Bewerkbaarheid</b>	Louro preto hout is goed en glad te bewerken
<b>Spijkeren/schroeven</b>	Goed. Voorboren aanbevolen in verband met splijten.
<b>Oppervlakafwerking</b>	Afwerken met niet film filmvormende producten gaat redelijk goed.
<b>Botanische naam</b>	Ocotea. spec. div.
<b>Groeigebied</b>	Louro preto hout groeit in Zuid-Amerika
<b>Familie</b>	Lauraceae
<b>Referentie projecten</b>	<a href="#">Gevel De Stadhouders</a> , <a href="#">Erkerhuis Midlaren</a> , <a href="#">Speeltuin Snowworld</a>